TECHNISCH MERKBLAD

HOEKA FLEXIKWARTS

Een hoogelastische kwartsmuurverf met diverse structuurmogelijkheden.

Eigenschappen: Een zeer goede elasticiteit, scheuroverbruggend, sterke hechting, uitstekende watervastheid.

Toepassen: Hoeka Flexikwarts is geschikt voor binnen en buiten. Het is een decoratieve, naadloze wand-, plafond- en gevelafwerking. Bij speciale toepassingsgebieden raden wij u aan onze technisch adviseur te raadplegen.

Technische eigenschappen:

Dichtheid / Soortelijk gewicht	Ca. 1.40 kg/ltr
Bindmiddelbasis	Polymeer dispersie
Kleur	Standaard wit. Op bestelling aan de hand van de World Colors kleurenwaaier en/of referentienummers c.q. monsters. Per zending kunnen in de kleuren kleine kleurverschillen voorkomen, veroorzaakt door de minerale bestanddelen. Te allen tijde dienen emmers uit verschillende charges onderling vermengd te worden.
Structuur	nvt
Glansgraad	Mat
Verpakking	Plastic emmer 5,0 liter Plastic emmer 10,0 liter
Opslag	Vorstvrij vervoeren en opslaan. Verpakking goed gesloten houden. Ca. 8 maanden houdbaar na leverdatum. Aangebroken verpakkingen zijn beperkt houdbaar.
Applicatie	Hoeka Flexikwarts wordt in één of twee lagen met kwast, vachtroller of schuimroller aangebracht. Daarnaast is Hoeka Flexikwarts verspuitbaar met daarvoor geschikte spuitapparatuur, zoals bijv. een trechterpistool, wormpomp, drukvat etc. Neem tussen de eerste en tweede laag een droogtijd van 24 uur in acht.
Verwerkingstemperatuur / Relatieve luchtvochtigheid	Niet verwerken beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van +5^{0} C. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 80%. Bij buitentoepassing niet verwerken in de volle zon en/of bij dreiging van waterbelasting of lage temperaturen binnen 36 uur na applicatie.
Verbruik	Afhankelijk van de ondergrond en de gewenste structuur per laag ca. 550 ml/m²
Droogtijd (bij 20℃, 65% rel. luchtvochtigheidsgraad)	Ca. 24 uur. Bij een lagere temperatuur en een hogere luchtvochtigheid vanzelfsprekend langere droogtijden in acht nemen.
Verdunning	Water, indien nodig maximaal 2%.
Reiniging gereedschappen	Gereedschap direct na gebruik goed met water reinigen.
Gevaren	Zie de veiligheidsbladen.

RELIUS NEDERLAND B.V.
Geyserstraat 3-9 – 5753 RP Deurne – Tel.: +31 (0)493 352452 – Fax: +31 (0)493 310535

Een onderneming van BASF The Chemical Company

Ondergronden en voorbehandelingen:

Ondergrond	Voorbehandeling
Nieuwe, draagkrachtige, niet-verontreinigde ondergronden	Bij éénlaags-systeem: Hoeka Voorstrijk Bij tweelaags-systeem: Geen.
Oude, niet-draagkrachtige ondergronden	Hoeka Acryl diepgrondering. Daarna behandelen met Hoeka Voorstrijk of Hoeka Renovatievoorstrijk Grof.
Oude, draagkrachtige, verontreinigde ondergronden	Verontreiniging verwijderen met Hoeka Cleaner. Na droging Hoeka Renovatievoorstrijk Grof aanbrengen. Droogtijd minimaal 24 uur.
Oude ondergronden voorzien van lakverflagen	Ontvetten met schoonmaakammonia. Na droging licht opruwen, stofvrij maken en voorbehandelen met Hoeka Renovatievoorstrijk Grof. Bij buitentoepassing de ondergrond opruwen door middel van schuren of stralen. Droogtijd minimaal 24 uur.
Oude ondergronden voorzien van veegvast of latex muurverven	Hoeka Acryl Diepgrondering. Daarna behandelen met Hoeka Renovatievoorstrijk Grof. Droogtijd tussen de verschillende lagen minimaal 24 uur.
Oude, draagkrachtige ondergronden al of niet verontreinigd, afgewerkt met sierpleister	Verontreiniging verwijderen met Hoeka Cleaner. Na droging egaliseren met stukadoorsgips. Reparatie en/of egalisatie buiten dient uitgevoerd te worden met een mineraal gebonden product. Na volledige droging voorbehandelen met Hoeka Voorstrijk of Hoeka Renovatievoorstrijk Grof.
Voor alle ondergronden geldt	Indien in de ondergrond of egalisatielaag nog zichtbare verontreinigingen aanwezig zijn, dient men ter voorkoming van doorbloeding in de eindlaag deze altijd voor te behandelen met Hoeka Renovatievoorstrijk Grof. Droogtijd minimaal 24 uur. Bij buitentoepassing dient men eventuele aanwezige algen en/of mossen vooraf zorgvuldig te verwijderen met een daarvoor geschikt product. Voorstrijken in de kleur van de gewenste eindafwerking.

Algemene opmerking:

Een te lage ondergrond- en omgevingstemperatuur of een te hoge relatieve vochtigheid en/of een te hoog vochtgehalte van de ondergrond dienen tot de voorgeschreven eisen te worden teruggebracht, door middel van verwarming, vochtonttrekkers, ventilatie etc. Het is noodzakelijk deze maatregelen gedurende de applicatie en het gehele doorhardingsproces voort te zetten.

Alle gegevens zijn overeenkomstig de huidige stand der techniek. Omdat toepassing en verwerking van onze producten zonder onze invloed plaatsvinden en de verschillende ondergronden een daarop afgestemde laagopbouw en verwerkingsmethode vereisen, leidt deze technische informatie niet tot aansprakelijkheid. Zij ontslaan de klant niet van de verantwoordelijkheid onze producten te testen, zoals vermeld in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

RELIUS NEDERLAND B.V.
Geyserstraat 3-9 – 5753 RP Deurne – Tel.: +31 (0)493 352452 – Fax: +31 (0)493 310535

Een onderneming van BASF The Chemical Company