

technisch merkblad

DECOFINISH

Kleurloze, reukarme, waterverdunbare, lichtbestendige PU-kunststof afwerking als slijtvaste en krasvaste verzegeling over binnenmuurverven. Schrobvast klasse 1. Gemakkelijk bij te werken en direct overschilderbaar. Ook zeer geschikt als verzegeling over fotobehang en XL-Printbehang. Sneldrogend, slijt-, stoot-, kras- en blokvast.

art.-nr. D174-3001

soortelijk gewicht:	ca. 1,03/cm ³
bindmiddel:	Polyurethaan-dispersie combinatie met acrylaat-colopymeer
kleur:	kleurloos
glansgraad:	Zijdemat of mat
structuur:	Glad
reinigbaarheid:	Zeer goed, uitermate slijt- en krasvast, decontamineerbaar
chemische bestendigheid:	Goed
verpakking:	5 ltr
opslag:	Droog, koel, maar vorstvrij. In de originele verpakking 12 maanden stabiel. De max. opslagtemperatuur van 25°C mag niet worden overschreden. Bij lagere temperaturen het materiaal voorafgaande aan de verwerking bij ca. 20°C opslaan. Aangebroken verpakking goed gesloten houden en zo snel mogelijk verwerken.
applicatie:	kwast, rol (Niet in de volle zon verwerken)
verwerkingstemperatuur:	niet beneden + 5°C verwerken (lucht- en objecttemperatuur)
verbruik (per laag):	ca. 100-130 ml/m ² Richtwaarde waarvoor geen verantwoording wordt genomen, aangezien elke ondergrond andere eigenschappen heeft, die het verbruik beïnvloeden. Het juiste verbruik door test op proefvlak vaststellen.
droogtijd: (20°C, 65% rel. luchtvochtigheid)	overschilderbaar: na ca. 2 uur doorgedroogd: na ca. 4 uur Bij koele weersomstandigheden en een langdurige of herhaaldelijke hoge relatieve luchtvochtigheid moet rekening worden gehouden met langere droogtijden.
op kleur maken:	-
verduunning:	-
reiniging gereedschap:	direct na gebruik met water
Gevarenidentificatie:	Zie geldend veiligheidsinformatieblad

Ondergrond en verfsysteem: de ondergrond moet vastzitten, schoon, droog, vet-, was-, siliconen- en stofvrij zijn (zie V.O.B., deel C, DIN 18363, in het bijzonder 3.1.1). Verder zijn ook de geldige technische merkbladen van BFS, 60327 Frankfurt van toepassing.

Ondergrondvoorbereiding:

nieuwe ondergronden: vuil verwijderen en de vlakken reinigen. Eventuele slikschil verwijderen.
oude ondergronden: de vlakken nat of droog grondig reinigen (mechanisch of m.b.v. hogedrukreiniger). Bij schimmel- en algvorming is een speciale ondergrondreiniging evenals een nabehandeling noodzakelijk met RELIUS Algosan (buiten) of RELIUS Fungosan Primer (binnen). Voor gescheurde oppervlakken adviseren wij onze speciale RELIUS scheuroverbruggende verfsystemen. Loszittende- en niet intacte verflagen verwijderen en schoonmaken (mechanisch of met een geschikt afbijtmiddel).

ondergrond	voorbereiding	grondlaag
nieuwe pleisterlaag (pg II + III), pleister volgens voorschrift laten afbinden	zie "ondergrondvoorbereiding"	RELIUS Tiefgrund ELF
oude pleisterlaag (pg II + III)	reparatieplekken na droging fluateren en afwassen	RELIUS Tiefgrund ELF
gipsblokken, gipsplaten, gipskartonplaten, gips en kant-en klare pleisters uit (pg IV)	-	RELIUS Tiefgrund ELF bij gipskartonplaten: RELIUS Profi Hydro Isoprimer
nieuw beton	verontreinigingen door bekistingolie, vetten en was met m.b.v een fluiatoplossing of hogedruk reiniging verwijderen	RELIUS Tiefgrund ELF
oud beton	kleine oneffenheden en gietgallen met RELIUS Armierungsspachtel uitvlakken	RELIUS Tiefgrund ELF
nieuw gasbeton oud gasbeton	zie technisch merkblad RELIUS Porenbeton Erstbeschichtung of RELIUS Porenbeton Renovierfarbe	RELIUS Tiefgrund ELF
vezelcementplaten	zie "ondergrondvoorbereiding"	RELIUS Tiefgrund ELF
metseelwerk	Het metseelwerk moet scheurvrij en droog zijn. Eventuele vervuiling en zoutuitbloeiingen droog afborstelen en vakkundig verwijderen	RELIUS Tiefgrund ELF
kalkzandsteen- metseelwerk	Het voegwerk moet intact zijn. Nieuw metseelwerk minimaal 3 maanden laten drogen; eventuele zoutuitbloeiingen droog afborstelen.	RELIUS Tiefgrund ELF
houten-, houtvezel-, spaan- en multiplexplaten	Gladde platen op de juiste manier reinigen en voorbereiden.	RELIUS Profi Hydro Isoprimer
oude, draagkrachtige lak- en dispersieverflagen	glanzende verflagen opruwen of logen met ammoniakhoudend water	RELIUS Tiefgrund ELF (alleen noodzakelijk bij sterk zuigende dispersieverflagen)
oude draagkrachtige kunststofspleisters	zie "ondergrondvoorbereiding"	RELIUS Tiefgrund ELF
oude kalk- en minerale verflagen	mechanisch grondig verwijderen en vlakken onstopen	RELIUS Tiefgrund ELF
veegvaste verflagen	zorgvuldig afwassen	zie bijbehorende ondergrond
onbehandeld behang, zoals rauhasser, enz.	-	-
Niet draagkrachtig behang	compleet verwijderen	zie bijbehorende ondergrond

Verzegeling:

RELIUS DecoFinish

Opmerking:

Voor gebruik goed oproeren. Tijdens en na verwerking binnen zorgen voor voldoende ventilatie. Normale veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Alleen voor doelgericht gebruik toepassen. Productcode: M-DF02 VOC-gehalte: EU-grenswaarde voor het product(cat. A/c:40 g/l(2010)). Dit product bevat max.:40g/l

Alle gegevens zijn overeenkomstig de huidige stand der techniek. Omdat toepassing en verwerking van onze producten zonder onze invloed plaatsvinden en de verschillende ondergronden een daarop afgestemde laagopbouw en verwerkmethode vereisen, leidt deze technische informatie niet tot aansprakelijkheid. Zij ontslaan de klant niet van de verantwoordelijkheid onze producten te testen, zoals vermeld in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de V.V.V.F. Met deze uitgave zijn eerder verschenen technische merkbladen ongeldig.